

カラー
ターポリン
防災

2 類 タ ー ポ リ ン


■ 標性データ

項目 品種			試験方法	DS200 防災認定番号 F-10022
厚み(mm)			JIS L 1096	0.35
重量(g/m ²)				440
引張強度	タテ	(kgf/3cm)	JIS L 1096	56
		(N/3 cm)		546
	ヨコ	(kgf/3cm)		54
		(N/3 cm)		528
伸度(%)	タテ		JIS L 1096	17
	ヨコ			18
引裂強度	タテ	(kgf)	JIS K 6772	5
		(N)		55
	ヨコ	(kgf)		7
		(N)		75


注意

- 左記データは測定平均値で保証値ではありません。
- 左記商品は特殊配合を施しておりませんので、テント使用には適しません。


COLOR SAMPLE




オフホワイト



イエロー



オレンジ



グリーン




ブルー



レッド



ブラック



シルバーグレー

用途

- 各種カバー
- 簡易テント
- 間仕切り
- レジャーバッグ
- 建築養生
- 横断幕
- 野積

規格

- 187cm×50m 乱
- 防災認定番号 F-10022

 取扱い上のご注意

■ 品番およびロットNo.について

- ①原反には、品番およびロットNo. がサイドラベルに記載してあります。
- ②原反を使用した場合、ロットNo. を必ず記録、保存してください。
(ロットNo. の記載のない場合、製品に問題が生じても品質証明を行うことが困難になります)
- ③品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、直ちに当社または販売元に原反の品番およびロットNo. を必ず連絡してください。

■ 縫製上の注意

- ①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので必ず作業場を換気してください。
- ②高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバーおよび膜材料の溶着部分に付着物のない状態で溶着してください。

■ 廃棄処分について

シートを廃棄処分される際は、下記の方法で処理してください。

- ①廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
- ②許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



発売元 **東洋紡スペシャルティズトレーディング株式会社** 機能マテリアル事業部

大 阪

〒530-0004
大阪府大阪市北区堂島浜 2-2-8
TEL.06-4797-5510 FAX.06-6244-5512

東 京

〒141-0022
東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア
TEL.03-6422-4626 FAX.03-6422-4909